

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.
- UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

- Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY. W przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linie zamkniętą wokół całego domu. Od niego będziemy rysować linie pomocnicze poziome i pionowe.
- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników, lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Klejenie rozpoczynamy przyklejając co drugi rząd płytek:
 - Rysujemy poziome linie na ścianie o odległość równej podwójnej wysokości płytki i podwójnej grubości fugi, czyli: $2 \times \text{wysokość płytki} + 2 \times \text{grubość fugi}$ (zalecana 10 mm). Przykładowo dla płytki RUSTIK jest to 14,5 cm a dla płytki COUNTRY: 14, 7 cm.
 - Na ścianach o długości powyżej 5 metrów nakreśla się również pionowe linie kontrolne w odległości czterech długości płytki i czterech grubości fugi, czyli: $4 \times \text{długość płytki} + 4 \times \text{grubość fugi}$ (zalecana 10 mm). Przykładowo dla płytki RUSTIK jest to 84 cm a dla płytki COUNTRY: 86 cm.
 - Kleimy płytki wzdłuż linii.
- Następnie uzupełniamy puste rzędy utrzymując przesunięcie (w prawo, lewo) z przesunięciem o połowę długości płytki.
- Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia.
- Klej MULTIELASTIK lub ELASTIK nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.

FUGOWANIE

- Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu klejenia) наносimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując fugę o grubości mniejszej niż grubość płytki.
- W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach – szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

- Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA, albo STEGU ŻYWY KOLOR (zalecane dla COUNTRY i RUSTIK), ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.

WYMAGANE MATERIAŁY I NARZĘDZIA

- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 - Grunt STEGU
 - Rękawice
 - Papier do zabezpieczenia podłogi
 - Nożyk
 - Pędzel do gruntowania
 - Wiaderko
- KLEJENIE
 - Klej ELASTIK (należy dodać cement w proporcjach klej-cement 3:1) firmy STEGU lub MULTIELASTIK firmy STEGU
 - Szpachelka z zębami
 - Szlifierka kątowna do cięcia płytek betonowych
 - Poziomica
 - Miarka
 - Ołówek
- FUGOWANIE
 - „Zaprawa do spoinowania” lub „Zaprawa do klinkieru” firmy STEGU
 - Kielnia
 - Fugownica
 - Wiaderko z wodą
 - Wiertarka z końcówką mieszającą
- KONSERWACJA
 - Impregnat „Żywy Kolor” firmy STEGU
 - Spryskiwacz