

Primacryl

Biała farba dyspersyjna do wnętrz wypełniająca fakturę tynków.



Opis produktu

Zastosowanie	Primacryl to farba do malowania wnętrz, przeznaczona do wykonywania dobrze kryjących i korzystnych ekonomicznie powłok ścian i sufitów we wnętrzach nienarażonych na duże obciążenia. Odporna na mycie (wg PN-C-81914). 4. klasa odp. na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300). Najlepiej sprawdza się na tynkach gipsowych i cementowo-wapiennych. Primacryl to farba przyjazna dla zdrowia, odpowiednia do stosowania w obiektach mieszkalnych, jak i w miejscach produkcji lub przechowywania żywności, bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Właściwości	■ wodorozcieńczalna ■ bezwonna podczas aplikacji ■ bezrozpuszczalnikowa ■ dyfuzyjna ■ łagodna dla środowiska ■ łatwa w obróbce
Spoiwo	Dyspersja tworzyw sztucznych.
Wielkość opakowań	15, 25 kg
Barwa	Biała
Stopień połysku	mat
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Okres trwałości w oryginalnym opakowaniu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.
Dane Techniczne	■ Odporność na szorowanie na mokro: klasa 4 wg PN EN 13 300 ■ Zdolność krycia: klasa 2 przy wydajności 3,3 m²/kg ■ Gęstość: ok 1,53 g/cm³

Sposób użycia

Wymagany stan podłoża	Wszystkie typowe powierzchnie ścian wewnętrznych. Podłoże musi być mocne, suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
-----------------------	--



Przygotowanie podłoża	Tynki wapienno-cementowe i cementowe: Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund. Silnie chłonne lub pylące gładzie i szpachle gipsowe: Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger metodą wcierania pędzlem ławkowcem lub w przypadku konieczności stosowania preparatu wodnego – nanosić CapaSol RapidGrund wałkiem, ewentualnie natryskiem. Ścianki z elementów gipsowych: Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG. Płyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Beton: Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia i zagruntować CapaSol RapidGrund. Powłoki nośne: Matowe, słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Stosować Haftgrund EG jako podkład na błyszczące powierzchnie i powłoki lakiernicze. Powłoki nienośne: Słabe powłoki z lakierów, farb mineralnych, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane: Malować bez wcześniejszego przygotowania. Tapety nie przylegające: Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru
Przygotowanie materiału	Przed użyciem dobrze wymieszać.
Sposób nakładania	Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Nakładać 1-2 warstwy. Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: Wagner SuperFinish 23 Pro Dysza Standard: 417 – 517 ; ciśnienie: 160 – 200 bar Dysza HEA: 417 – 517 ; Ciśnienie HEA 120 – 150 bar Filtry: w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh Wydajność: 2,6 L/min Rozcieńczenie: bez rozcieńczania zalecane ciśnienia: 180 bar dla dyszy standardowej 517 oraz 140 bar dla dyszy 517 HEA. Nieznaczne rozcieńczenie (max 5%) pozwala na stosowanie niższych ciśnień z podanego wyżej zakresu.
Rozcieńczenie	Primacryl jest gotowy do bezpośredniego użycia, w razie potrzeby można go rozcieńczyć wodą do 5%.
Zużycie	Ok. 0,3 kg/m ² przy dwukrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.
Warunki obróbki	W temperaturze wyższej niż +5°C.
Czas schnięcia	W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnej malowania po 1 godz. Powłoka jest całkowicie sucha po 2-3 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Utylizacja	Likwidacja (lub utylizacja) odpadów: Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu

Dopuszczalna zawartość LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE limit zawartości LZO (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l LZO.

Deklarowany skład produktu

Żywica poliwinylowa, węglan wapnia, silikaty, ditlenek tytanu, woda, addytywy, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Stan: marzec 2023

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de